

Dauerhaftigkeit der Holzarten

Klassen nach DIN EN 350-2

STAUSBERG
S T A D T M Ö B E L

| | DIN 4070-1 | Handelsname | Dauerhaftigkeitsklasse (Pilze) | Lebenserwartung |
|-----------|------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 | ABA | Abachi | 5 | weniger als 5 Jahre |
| 2 | AFR | Afrormosia | 1 - 2 | 25 Jahre |
| 3 | AZF | Afzelia | 1 | über 25 Jahre |
| 4 | AH | Ahorn | 5 | weniger als 5 Jahre |
| 5 | BAL | Balsa | k.A. | |
| 6 | BI | Birke | 5 | weniger als 5 Jahre |
| 7 | BB | Birnbaum | 4 | 5 bis 10 Jahre |
| 8 | AZO | Azobé = Bongossi | 2 | 15 bis 25 Jahre |
| 9 | PAP | Brasilkiefer | 4 - 5 | 2 Jahre |
| 10 | BU | Buche, Rot- | 5 | weniger als 5 Jahre |
| 11 | HB | Buche, Weiß-/Hain- | 5 | weniger als 5 Jahre |
| 12 | DGA | Douglasie europ. | 3 - 4 | 10 Jahre |
| 13 | EBE | Ebenholz | k.A. | |
| 14 | EIB | Eibe | 2 | 15 bis 25 Jahre |
| 15 | EIR | Eiche, Rot- | 2 | 15 bis 25 Jahre |
| 16 | EI | Eiche, Weiß- | 2 | 15 bis 25 Jahre |
| 17 | ER | Erle | 5 | weniger als 5 Jahre |
| 18 | ES | Esche | 5 | weniger als 5 Jahre |
| 19 | FI | Fichte | 4 | 5 bis 10 Jahre |
| 20 | HEL | Hemlock (-Tanne) | 4 | 5 bis 10 Jahre |
| 21 | HIC | Hickory | 4 | 5 bis 10 Jahre |
| 22 | IRO | Iroko = Kambala | 1 - 2 | 25 Jahre |
| 23 | MAA | Khaya (afr. Mahag) | 3 | 10 bis 15 Jahre |
| 24 | KI | Kiefer | 3 - 4 | 10 Jahre |
| 25 | KB | Kirschbaum | 3 - 4 | 10 Jahre |
| 26 | MAK | Kosipo | 2 - 3 | 15 Jahre |
| 27 | KTO | Koto | 5 | weniger als 5 Jahre |
| 28 | LA | Lärche | 3 - 4 | 10 Jahre |
| 29 | LMB | Limba | 4 | 5 bis 10 Jahre |
| 30 | LI | Linde | 5 | weniger als 5 Jahre |
| 31 | MAC | Macoré | 1 | über 25 Jahre |
| 32 | MAE | Mahagonie, echtes | 2 | 15 bis 25 Jahre |
| 33 | MAN | Mansonia | 1 | über 25 Jahre |
| 34 | MER | Meranti, Dark Red- | 2 - 4 | 2 bis 15 Jahre |
| 35 | NB(A) | Nussbaum | 3 | 10 bis 15 Jahre |
| 36 | PRO | Palisaner, Rio- | k.A. | |
| 37 | PA | Pappel | 5 | weniger als 5 Jahre |
| 38 | PIP | Pitch Pine | 3 | 10 bis 15 Jahre |
| 39 | POH | Pockholz | 1 | über 25 Jahre |
| 40 | RAM | Ramin | 5 | weniger als 5 Jahre |
| 41 | PIR | Red Pine | k.A. | |
| 42 | ROB | Robinie | 1 - 2 | 25 Jahre |
| 43 | MAS | Sapeli Mahagoni | 3 | 10 bis 15 Jahre |
| 44 | SEN | Sen | k.A. | |
| 45 | MAU | Sipo Mahagoni | 2 - 3 | 15 Jahre |
| 46 | TA | Tanne | 4 | 5 bis 10 Jahre |
| 47 | TEK | Teak | 1 | über 25 Jahre |
| 48 | RU | Ulme (Rüster) | 4 | 5 bis 10 Jahre |
| 49 | WEN | Wengé | 2 | 15 bis 25 Jahre |
| 50 | RCW | Western Red Cedar | 2 | 15 bis 25 Jahre |
| 51 | KIW | Weymouthkiefer | 4 | 5 bis 10 Jahre |
| 52 | ZED | Zeder | 2 | 15 bis 25 Jahre |